

Sobre o produto:

Eleve suas impressões a um novo nível com a tinta DTF de alta qualidade. Desenvolvida com precisão para o processo de impressão DTF a

tinta Volkertech oferece cores vibrantes e estampas duradouras em uma ampla variedade de substratos.

Características do Modelo

Descrição:	Tinta de alta performance para impressão DTF garantindo uma reprodução fiel de imagens e designs com detalhes impressionantes
Aplicação:	Transferência de imagens para diversos tipos de tecidos
Durabilidade estimada:	até 1 ano*
Volume:	1 Litro
Temperatura de transferência:	150°C/15s
Pressão de transferência:	4 – 6 bar

**Durabilidade em condições de armazenamento e manipulação normais.*

Propriedades	Valores	Unidades	CAS No.
Cor	Ciano	-	
Corante	3,0 – 10,0	%	1333-86-4
Etilenoglicol	10,0 – 20,0	%	107-21-1
Dietilenoglicol	5,0 – 15,0	% l	11-46-6
Glicerina	5,0 – 15,0	%	56-81-5
Resina	15,0 – 30,0	%	25767-39-9
Água	(equilíbrio)	-	7732-18-5

Propriedades	Valores	Unidades	CAS No.
Cor	Magenta	-	
Corante	3,0 – 10,0	%	1333-86-4
Etilenoglicol	10,0 – 20,0	%	107-21-1
Dietilenoglicol	5,0 – 15,0	%	111-46-6
Glicerina	5,0 – 15,0	%	56-81-5
Resina	15,0 – 30,0	%	25767-39-9
Água	(equilíbrio)	-	7732-18-5

Propriedades	Valores	Unidades	CAS No.
Cor	Amarelo	-	
Corante	3,0 – 10,0	%	1333-86-4
Etilenoglicol	10,0 – 20,0	%	107-21-1
Dietilenoglicol	5,0 – 15,0	%	111-46-6
Glicerina	5,0 – 15,0	%	56-81-5
Resina	15,0 – 30,0	%	25767-39-9
Água	(equilíbrio)	-	7732-18-5

Propriedades	Valores	Unidades	CAS No.
Cor	Preto	-	
Corante	3,0 – 10,0	%	1333-86-4
Etilenoglicol	10,0 – 20,0	%	107-21-1
Dietilenoglicol	5,0 – 15,0	%	111-46-6
Glicerina	5,0 – 15,0	%	56-81-5
Resina	15,0 – 30,0	%	25767-39-9
Água	(equilíbrio)	-	7732-18-5

Propriedades	Valores	Unidades	CAS No.
Cor	Branco		
Corante	3,0 – 10,0	%	1317-80-2
Etilenoglicol	10,0 – 20,0	%	107-21-1
Dietilenoglicol	5,0 – 15,0	%	111-46-6
Glicerina	5,0 – 15,0	%	56-81-5
Resina	15,0 – 30,0	%	25767-39-9
Água	(equilíbrio)	-	7732-18-5

**Condição de teste: temperatura interna de 23°C, umidade relativa de 50%.*

Garantia:

A Tinta para DTF Volkertech é fabricada de acordo com altos padrões de qualidade, passam por rigoroso controle de qualidade antes do envio ao cliente. Qualquer material que apresente um defeito evidente de fabricação será substituído rapidamente e sem custo. A ampla gama de aplicações não permite testar todas as possibilidades de uso. Todas as declarações, informações técnicas e recomendações são baseadas em testes e experiências práticas e se mostram confiáveis, mas não constituem um seguro ou garantia. Testes preliminares são recomendados para cada nova aplicação. Para qualquer necessidade de conselho ou suporte, o departamento técnico da Volkertech terá o prazer de ajudar.