

SOBRE O PRODUTO

Linha desenvolvida para aplicação externa de longa exposição. Fabricado com Matéria-Prima Cast para excelente qualidade de impressão e conformabilidade superior. Aceita perfeitamente todas as tecnologias de impressão Eco-solvente, Solvente, UV e Látex. Possui alto brilho e novo sistema Air Release para máximo fluxo de ar e instalação suave.

CARACTERÍSTICAS DO MODELO

Descrição:	Linha de autoadesivos Cast Suaves com acabamento brilhante.
Aplicação:	Caminhões, veículos, carros, ônibus, vans, curva composta, superfícies côncavas, curva simples, plano.
Temperatura de aplicação:	-20 a 70° C
Dimensões:	Largura: 1,52m Comprimento: 50m
Peso total:	290±20 g/m²
Durabilidade:	até 8 anos* (após aplicado)

**Durabilidade mínima em condições de armazenamento e manipulação normais.*

Itens de Teste	Valores	Unidade	Método
Espessura PVC*	50±10	µm	GB/T6672-2001
Estabilidade Dimensional (MD)**	≤ 0.05	mm	FTM14
Estabilidade Dimensional (CD)***	≤ 0.05	mm	FTM14
Força de Ruptura (MD)**	≥ 20	N/25mm	DIN53356
Força de Ruptura (CD)***	≥ 20	N/25mm	DIN53356
Alongamento até Ruptura (MD)**	100 - 200	%	GB/T1040.1-2006
Alongamento até Ruptura (CD)***	100 - 200	%	GB/T1040.1-2006
Intensidade de Brilho a 60°	≥ 90	%	GB8807-88

Condição de teste: temperatura interna de 23°C, umidade relativa de 50%

**Espessura do filme sem cola*
***MD (machine direction): longitudinal*
****CD (cross direction): transversal*

PROPRIEDADES DO LINER

Descrição: Papel fotográfico original anti-bolhas com revestimento de PE e silicone em ambos os lados.

Itens de Teste	Valores	Unidade	Método
Gramatura	200±10	g/m²	GB4669-1995

PROPRIEDADES DA COLA

Descrição: Adesivo removível cinza.

Itens de Teste	Valores	Unidade	Método
Aderência Inicial (20min)*	≥ 5	N/25mm	FTM9
Aderência após 24h*	≥ 18	N/25mm	FTM1
Espessura Cola	30±10	µm	GB/T6672-2001

**Puxado 180° em relação ao vinil aplicado*
Condição de teste: temperatura interna de 23°C, umidade relativa de 50%

RESTRIÇÕES DE USO

A Stargloss não recomenda ou garante os seguintes usos:

- Superfícies que não estejam adequadamente limpas (isentas de poeira e óleo), com má preparação ou falta de integridade na mesma;
- Condições abrasivas ou agentes químicos agressivos para limpeza;
- Superfícies com baixa energia superficial ou texturizadas como: madeiras sem tratamento, MDF, etc;

Em caso de dúvida contate os representantes de vendas ou o suporte.

GARANTIA

Os Autoadesivos Stargloss são fabricados de acordo com altos padrões de qualidade e passam por rigorosa inspeção antes do envio ao cliente garantindo a qualidade dos produtos conforme as especificações. Qualquer material que apresente um defeito evidente de fabricação será substituído rapidamente e sem custo mediante abertura de chamado junto a equipe de suporte. A ampla gama de aplicações não permite testar todas as possibilidades de uso, contudo todas as recomendações gerais sobre nossos produtos se baseiam em testes e práticas que se mostram confiáveis. Testes preliminares são recomendados para cada nova aplicação. Para qualquer necessidade de conselho ou suporte, o departamento técnico da Stargloss terá satisfação em ajudar. Nenhum vendedor, representante ou agente da Stargloss está autorizado a fornecer nenhuma garantia, nem efetuar nenhuma representação contrária ao expressado neste documento.